

# PSKV-7006 POLİÜRETAN KRİSTAL VERNİK



TDS - MSDS1



Karışım Oranı:  
2/1



Kullanmadan  
önce karıştırın.



Ambalajı  
kapalı tutun.



Ambalajı serin  
yerde  
depolayın.



Sprey ederek  
uygulayın.



Uygulama  
viskozitesine  
dikkat edin.



Zımpara edilir.



Flash-off  
sürelerine  
uyunuz.



Tam kuruma  
12-24 sa

## ÜRÜN TANIMI :

İç mekan mobilyalarında kullanım için geliştirilmiş, iki bileşenli, dik ve yatay uygulamalarda çok iyi yayılan yüksek doygunluk veren çizilme ve sararma direnci yüksek sonkat kristal verniktir.

## ÜRÜN NOTLARI :

- Her türlü ahşap ve masif kaplamalı yüzeylere uygulanan polyster,poliüretan,UV kürlenmeli ve asit sertleştiricili dolgu verniklerinin üzerine uygulanır.
- Dikey atımlarda akma sarkma yapmaz
- Sprey tabancası ve otomatik boyama makinesi ile kullanıma uygundur.
- Pasta ve polish esnasında keçeyle sarma yapmaz.

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER :

PSKV-7006 (1. Komponent)	Değer
Viskozite(DIN6mm, 20° C)	40 – 43 sn
Katı Madde (w/w)	53 – 55 %
Yoğunluk (20° C)	1 – 1,02 g/ml
Parlaklık (60° C)	94–96 GU
Pot – Life (20° C'de)	5 – 6 sa

PPVS-1002 (2. Komponent)	Değer
Viskozite(DIN4mm, 20° C)	18 - 20 sn
Katı Madde (w/w)	22 – 23 %
Yoğunluk (20° C)	0,94 – 0,96 g/ml

## KARIŞIM ORANLARI :

Bileşen	Kod	Ağırlıkça
1.Komponent (ürün)	PSKV-7006	100
2.Komponent (sertl.)	PPVS-1002	100
İnceltici *	SL-02	5-10

## KURUMA SÜRELERİ\* :

\* (20° C, %60 RH, 100µ yaş filmde)

Metod	Süre
Toz Kuruması	15-20 dk
Dokunma Kuruması	35-60 dk
Tam Kuruma (Zımpara / İstif)	12-24 sa

## UYGULAMA YÖNTEMİ :

Her katta yaklaşık 200 gr/m<sup>2</sup> yaş uygulama ile istenen yüzey doygunluğuna bağlı olarak 1-2 kat uygulanması önerilir. Katlar arası min. 20dk bekleme (flash-off) süresi bırakılmalıdır.

**RENKLENDİRME** : **UYGULAMA EKİPMANI** :

Tinting pastalar ile renklendirilebilir.

Tüm manuel ve otomatik sprej ekipmanları ile uygulanabilir.

**YÜZEY HAZIRLIĞI** :

Tercihen renkli boyanmış MDF yüzeye ve dolgu verniği uygulanmış ahşap kaplama yüzeylere uygulama öncesi dolgu verniğine 180-220 ve 360-400 zımpara yapılması önerilir. Yüzey zımpara tozlarından arındırılarak sprey tabancaları ile kullanıma uygundur. uygulamaya hazır hale getirilir. r

Alttan/üstten beslemeli atmosferik ya da basınçlı kap ile tüm;

HVLP (1,4 – 1,6mm, 2,5 – 3,0bar basınç)  
Airless (11 – 13#, 20 – 40bar basınç)  
Air-assist (11 – 13#, 20 – 40 bar basınç)

**GÜVENLİK BİLGİLERİ** :

Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü'nü incelemeyen ürünü uygulamayınız. Kişisel koruyucu ekipman kullanılması zorunludur. Solvente dayanıklı koruyucu eldiven, aktif karbon filtreli yarım ya da tam yüz maskesi ve koruyucu gözlük kullanılarak uygulanır. Uygulama yapılan ortamın çok iyi havalandırılması, kesinlikle sigara içilmemesi, açık alev kaynaklarından arındırılmış olması ve ex-proof elektrik tesisatı ile donatılmış olması gerekir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

Boş ambalajları uygun yöntemlerle toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Tıbbi yardım gerekirse ürün ambalajı, etiketi ve MSDS'i hazır bulundurulmalıdır.



**UYARI** :

Uygulama yapılan ortamdaki sıcaklık ve bağıl nem, katlar arası bekleme süresine uyulması, ürünün önerilen incelticilerle önerilen oranda inceltmesi ve kurutma alanlarının uygun koşullarda havalandırılması uygulama sonrası ürün performansını etkileyebilir. 15°C - 30°C sıcaklık, 25% – 75% bağıl nem aralığında uygulama yapılması önerilir. Aksi takdirde belirtilen kuruma süreleri ve performansı farklılık gösterebilir.

**AMBALAJ VE SEVKİYAT BİLGİLERİ** :

PSKV-7006 15kg(UN1263)  
PPVS-1002 15kg (UN1263)

ADR yönetmeliğine uygun araçlarla taşınır.

**DEPOLAMA BİLGİLERİ** :

Ambalajlar kuru, serin, iyi havalandırılmış yerlerde, ısı ve alev kaynaklarından uzakta depolanmalıdır.

Ambalaj kapakları sürekli kapalı tutulmalıdır.

Depolama süresi:  
Açılmamış ambalajlarda 5° C - 40° C'de 1 senedir.