

SLDV-4006 SELÜLOZİK DOLGU VERNİK



TDS - MSDS1
inceleyiniz



Kullanmadan
önce
karıştırınız



Ambalajı
kapalı tutunuz



Ambalajı serin
yerde
depolayınız



Sprey ederek
uygulayınız



Uygulama
viskozitesine
dikkat ediniz



Flash-off
sürelerine
uyunuz



Tam kuruma
12-24 sa

ÜRÜN AÇIKLAMASI

İç mekan masif ve ahşap mobilyalarında kullanım için geliştirilmiş. Nitro selüloz esaslı hızlı kuruyan yüksek doldurma gücüne sahip şeffaf dolgu verniğidir.

ÜRÜN NOTLARI

- Ham masif ağaç ya da ham kaplamalı panel üzerine uygulanır.
- Kaplamanın doğal görüntüsünü korur.
- Hızlı ve kolay Zımparalanır.
- Sprey tabancası ve otomatik boyama makinesi ile kullanıma uygundur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

SLDV-4006	Değer
Tatbik Viskozite DIN4mm, 20°C	17 – 19 sn
Katı Madde (w/w)	35 – 37 %
Yoğunluk (20 °C)	0,94 – 0,98 g/ml

KARIŞIM ORANLARI

Bileşen	Kod	Ağırlıkça
1. Komponent (ürün)	SLDV-4006	100
İnceltici	SL-01	60-80

KURUMA SÜRELERİ*

* (20 °C, %60 RH, 100µ yaş filmde)

Metod	Süre
Toz Kuruması	3-5 dak.
Dokunma Kuruması	5-7 dak.
Tam Kuruma (Zımpara / İstif)	2-3 saat

UYGULAMA YÖNTEMİ

Ahşap yüzeyler uygun zımparalama işleminden sonra yüzeydeki tozlardan arındırılmalıdır. İstenilen yüzey dolgunluğuna bağlı olarak katlar arasında 20-30 dakika kuruma süresi bırakılarak iki ile beş kat tatbik edilmelidir. En son katın tatbikatından 2-3 saat sonra zımpara işlemine alınmalıdır. Tercihen bir gece bekletildikten sonra üzerine Selülozik, Poliüretan, Akriolik son katlar uygulanmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Ham masif ya da ham kaplamalı yüzeyde 180-220 kum zımpara ile ahşap liflerinin ve tozların tamamen uzaklaştırılması önerilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü'nü incelemeden ürünü uygulamayınız. Kişisel koruyucu ekipman kullanılması zorunludur. Solvente dayanıklı koruyucu eldiven, aktif karbon filtreli yarım ya da tam yüz maskesi ve koruyucu gözlük kullanılarak uygulanır. Uygulama yapılan ortamın çok iyi havalandırılması, kesinlikle sigara içilmemesi, açık alev kaynaklarından arındırılmış olması ve ex-proof elektrik tesisatı ile donatılmış olması gerekir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

Boş ambalajları uygun yöntemlerle toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Tıbbi yardım gerekirse ürün ambalajı, etiketi ve MSDS'i hazır bulundurulmalıdır.



UYGULAMA EKİPMANI

Tüm manuel ve otomatik sprej ekipmanları ile uygulanabilir.

Alttan/üstten beslemeli atmosferik ya da basınçlı kap ile tüm;

HVLP (1,6 – 1,8mm, 3 – 5bar basınç)

Airless (11 – 13#, 20 – 40bar basınç)

Air-assist (11 – 13#, 20 – 40 bar basınç)

sprej tabancaları ile kullanıma uygundur.



UYARI

Uygulama yapılan ortamdaki sıcaklık ve bağıl nem, katlar arası bekleme süresine uyulması, ürünün önerilen incelticilerle önerilen oranda inceltmesi ve kurutma alanlarının uygun koşullarda havalandırılması uygulama sonrası ürün performansını etkileyebilir. 15 °C - 30 °C sıcaklık, 25% – 75% bağıl nem aralığında uygulama yapılması önerilir. Aksi takdirde belirtilen kuruma süreleri ve performansı farklılık gösterebilir.

AMBALAJ VE SEVKİYAT BİLGİLERİ

SLDV-4006

15 kg (UN1263)

ADR yönetmeliğine uygun araçlarla taşınır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar kuru, serin, iyi havalandırılmış yerlerde, ısı ve alev kaynaklarından uzakta depolanmalıdır.

Ambalaj kapakları sürekli kapalı tutulmalıdır.

Depolama süresi: açılmamış ambalajında, 5 °C - 40 °C'de 1 senedir.